

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Керамическая плитка для стен KERLIFE (КЕРЛАЙФ)*

Показатель	Метод испытаний	Норма по ГОСТ 6141-91	Фактические показания
<b>Отклонение от номинальных размеров (%):</b> - по длине и ширине - по толщине	ГОСТ 27180	+/- 0,8 +/- 8,0	+/- 0,2 +/- 2,0
<b>Отклонение формы плиток от прямоугольной (мм)</b>	ГОСТ 27180	не более 1,0	0,2-0,8
<b>Кривизна лицевой поверхности (мм)</b>	ГОСТ 27180	не более 0,8	0,3-0,7
<b>Водопоглощение (%)</b>	ГОСТ 27180	не более 24	17-18
<b>Предел прочности при изгибе (Мпа)</b>	ГОСТ 27180	не менее 15	27,0
<b>Термическая стойкость глазури (С°)</b> - плиток покрытых белой глазурью - плиток покрытых цветной глазурью	ГОСТ 27180	150 125	150 125
<b>Химическая стойкость глазури</b>	ГОСТ 27180	стойкая	стойкая
<b>Твердость глазури по Моосу</b>	ГОСТ 27180	не менее 5	5

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Керамическая плитка для пола KERLIFE (КЕРЛАЙФ)*

Показатель	Метод испытаний	Норма по ГОСТ 6787-2001	Фактические показания
<b>Отклонение от номинальных размеров (мм):</b> - по длине и ширине - по толщине	ГОСТ 27180	+/- 1,5 +/- 0,5	+/- 0,6 +/- 0,3
<b>Разность между наибольшим и наименьшим размером одной плитки по толщине (мм)</b>	ГОСТ 27180	не более 0,5	0,4
<b>Отклонение формы плиток от прямоугольной (мм)</b>	ГОСТ 27181	не более 1,5	1,0
<b>Отклонение лицевой поверхности от плоскости (мм)</b>	ГОСТ 27181	не более 1,5	0,6
<b>Искривление граней (мм)</b>	ГОСТ 27181	не более 1,5	1,0
<b>Водопоглощение (%)</b>	ГОСТ 27181	не более 4,5	4,5
<b>Предел прочности при изгибе (Мпа)</b>	ГОСТ 27181	не менее 28	36,0
<b>Износостойкость, степень</b>	ГОСТ 27181	не менее I	2
<b>Твердость глазури по Моосу</b>	ГОСТ 27181	не менее 5	5
<b>Термическая стойкость глазури (С°)</b>	ГОСТ 27181	не менее 125	125
<b>Химическая стойкость глазури</b>	ГОСТ 27181	стойкая	стойкая